



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

INSO

8108

1st Revision

2019

Identical with  
ISO 8654:2018

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۸۱۰۸

تجددیدنظر اول

۱۳۹۷

مصنوعات زینتی و جواهر - رنگ‌های  
آلیاژ‌های طلا - تعریف، دامنه رنگ‌ها و  
شناسه‌گذاری

Jewellery — Colours of gold alloys —  
Definition, range of colours and designation

ICS: 39.060

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران- ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ (۳۲۸۰۶۰۳۱-۸)

دورنگار: ۰۲۶ (۳۲۸۰۸۱۱۴)

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران بهموجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشتہ طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد<sup>۱</sup> (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «مصنوعات زینتی و جواهر - رنگ‌های آلیاژ‌های طلا - تعریف، دامنه رنگ‌ها و شناسه گذاری»

#### سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

دانشگاه صنعتی اصفهان

رضایی، بهزاد

(دکتری شیمی تجزیه)

#### دبیر:

اداره کل استاندارد استان اصفهان

رجالی، فرحتناز

(دکتری شیمی تجزیه)

#### اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت طلوع یاس سپاهان

اعتزازان، محمد تقی

(کارشناسی مدیریت)

واحد تولیدی و گاس

بانکی، حمید

(کارشناسی مدیریت)

کمیته طلا، جواهر و سنگ‌های قیمتی اتاق بازرگانی اصفهان

حبيب الهی، ابراهیم

(دکتری حقوق)

واحد تولیدی ساوا

ذهب صنیعی، محمد

(کارشناسی مکانیک)

انجمان تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر

رضائی، محمد

(کارشناسی مکانیک)

شرکت طلوع یاس سپاهان

شیرانی، محمد

(کارشناسی مدیریت)

اتحادیه طلا و جواهر و نقره اصفهان

شیشه بران، هوشنگ

(کارشناسی مدیریت)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

مهرورزان، رسول

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

شرکت معیار گسترن نقش جهان

ورد، احمد

(فوق لیسانس مکانیک)

#### ویراستار:

اداره کل استاندارد استان اصفهان

مهرورزان، رسول

(کارشناسی ارشد مهندسی نساجی)

## فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۱	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ شناسه‌گذاری
۲	۵ اندازه‌گیری رنگ
۴	۶ رنگ آلیاژ طلا
۱۰	پیوست الف (آگاهی دهنده) ترکیب شیمیایی توصیه شده شاخص‌های رنگی
۱۱	کتابنامه

## پیش‌گفتار

استاندارد «مصنوعات زینتی و جواهر - رنگ‌های آلیاژ‌های طلا - تعریف، دامنه رنگ‌ها و شناسه‌گذاری» که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد فلزشناسی مورخ ۹۷/۱۲/۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن‌ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظر قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۰۸ : سال ۱۳۸۴ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ISO 8654:2018, Jewellery — Jewellery — Colours of gold alloys — Definition, range of colours and designation

## مقدمه

رنگ سطح مصنوعات و زیورآلات دارای پوشش یا ساخته شده از آلیاژهای طلا، یک ویژگی بسیار مهم در صنعت تولید و عرضه این مصنوعات است. این استاندارد، خریدار را قادر می‌کند نیازهای خود را با دقت و با اشاره به شناسه‌های رنگ مندرج در این استاندارد، تعریف کند و در سفارش‌های خرید، نیازی به پیوست کردن نمونه‌های رنگی نباشد.

## مصنوعات زینتی و جواهر - رنگ‌های آلیاژهای طلا - تعریف، دامنه رنگ‌ها و شناسه‌گذاری

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مشخصات تعداد محدودی رنگ آلیاژهای طلا و روش اندازه‌گیری رنگ‌ها است.

این استاندارد در مورد اشیاء ساخته شده از آلیاژهای طلا یا پوشش داده شده با آن‌ها کاربرد دارد.

### ۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک موردنظر نیست. معهدها بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد امکان کاربرد آخرین اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را موردنرسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۳۲: سال ۱۳۹۲، مصنوعات تزئینی - عیارهای رسمی آلیاژ فلزات گرانبهای

2-2 CIE publication No 15, Colorimetry

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌روند<sup>۱</sup>:

۱-۳

رنگ

colour

فضای سه‌بعدی که بر حسب مختصات رنگی  $x$  و  $y$  و  $Z$  بیان می‌شود.

۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های www.electropedia.org/ و www.iso.org/obp قابل دسترس است.

**یادآوری ۱**- همان‌طور که در انتشارات شماره ۱۵ CIE تعریف شده است، مقادیر Y با مقادیر درصد ضریب انعکاس نور مطابقت دارند.

**یادآوری ۲**- در صورت لزوم برای اهداف خاص یا در زمینه استاندارد سازی ملی، مختصات رنگی ممکن است مطابق با انتشارات شماره ۱۵ CIE به سایر سیستم‌های مورد توافق ملی یا بین‌المللی تبدیل شود (به عنوان مثال CIE 1976 فضای رنگی \* L \* a \* b یا بر اساس CIE 1976 فضای رنگی \* u \* v)

## ۴ شناسه‌گذاری

با توجه به مختصات رنگی، شناسه‌های هفت رنگ در جدول ۱ تعریف شده است.

جدول ۱ - شناسه رنگ‌ها

شناسه	رنگ
سبز متمایل به زرد	0N
زرد کمرنگ مات	1N
زرد کمرنگ براق	2N
زرد	3N
صورتی	4N
قرمز	5N
قرمز تیره	6N

## ۵ اندازه‌گیری رنگ

### ۱-۵ کلیات

دو روش برای اندازه‌گیری رنگ شامل یک روش کمی (زیر بند ۲-۵) و یک روش کیفی مقایسه‌ای چشمی (زیر بند ۳-۵) وجود دارد.

### ۲-۵ روش کمی

#### ۱-۲-۵ تهییه نمونه‌ها

#### ۱-۱-۵ کلیات

نمونه‌هایی که قرار است اندازه‌گیری شوند، باید دارای سطحی صاف و صیقلی برای استفاده به عنوان محدوده اندازه‌گیری، باشند.

محدوده اندازه‌گیری باید عاری از نقص باشد.

مرحله نهایی (پرداخت نهایی و شستشو) باید تا دستیابی به یک سطح آینه‌ای ادامه یابد (و در صورت لزوم تکرار شود) که در این حالت،  $Y$  به مقدار ثابتی می‌رسد.

پس از پرداخت، اندازه‌گیری رنگ نمونه باید حداقل تا ۱۲۰ دقیقه بعد از آن انجام شود.  
یادآوری- پرداخت، شستشو و شرایط محیطی می‌تواند تا حد زیادی رنگ را تحت تأثیر قرار دهد.

#### ۲-۵ آماده‌سازی متالوگرافی

آماده‌سازی متالوگرافی با پرداخت نهایی بهوسیله پارچه ماهوتی و یک محلول ساینده صورت می‌گیرد. این محلول حاوی ذرات ساینده با قطر یک میکرومتر است.

#### ۳-۵ تمیز کردن نمونه

روش توصیه شده، تمیز کردن نمونه به‌آرامی با استفاده از یک پارچه نرم تمیز (میکرو فیبر) و کمی ایزوپروپیل الکل (IPA) است.

#### ۴-۵ ابزار اندازه‌گیری

#### ۱-۲-۵ کلیات

دستگاه مورد نظر برای اندازه‌گیری رنگ آلیاژ طلا باید با شماره CIE.15 مطابق باشد.

#### ۲-۲-۵ دستگاه مرجع

دستگاه مرجع برای اندازه‌گیری رنگ یک آلیاژ طلا، یک اسپکتروفوتومتر کره نور جمع‌کننده است که قابلیت اندازه‌گیری طیف انعکاس مطابق با هندسه اندازه گیری طراحی شده با  $di:8^\circ di$  شاخص وابسته به آینه است) را دارد.

یادآوری- می‌توان از ابعاد هندسی دیگر، تا زمانی که بر روی نتایج اندازه‌گیری شده رنگ با ابعاد هندسی توصیف شده در این زیر بند، تاثیر قابل توجهی نگذارد، استفاده کرد.

#### ۳-۵ تنظیم اسپکتروفوتومتر

قبل از انجام هرگونه اندازه‌گیری، دستگاه باید با شرایط زیر تنظیم شود:

الف- شاخص انعکاس نوری (SCI)،

ب- استاندارد روشنایی D<sub>65</sub>

پ- ناظر استاندارد  $2^\circ$

#### ۳-۵ روش اندازه‌گیری

#### ۱-۳-۵ اندازه‌گیری بازتاب طیفی

مقادیر اندازه‌گیری شده در فضای رنگ  $Yxy$  باید تا چهار رقم معنی‌دار برای  $x$  و  $y$  و یک رقم معنی‌دار برای  $Y$  ارائه شود.

مقادیر اندازه‌گیری یا تبدیل شده در فضای رنگی  $L^*a^*b^*$ ، باید تا دو رقم معنی‌دار برای  $a^*$  و  $b^*$  یا  $C^*$  و  $h$  و یک رقم معنی‌دار برای  $L^*$  ارائه شود.

اندازه رنگ، مقدار میانگین پنج اندازه‌گیری جداگانه نمونه (پس از تغییر مکان) با حصول اطمینان از چرخش آن بین هر اندازه‌گیری است.

### ۳-۵ روش کیفی

در موارد لازم برای مقایسه (بصری) نمونه، می‌توان از طیف وسیعی از نمونه‌های رنگی استفاده کرد. آماده‌سازی نمونه‌های رنگی در پیوست الف شرح داده شده است.

### ۶ رنگ آلیاژ طلا

مقادیر اسمی و رواداری مقادیر رنگ‌ها، مطابق با زیر بند ۲-۵، در جداول ۲، ۳ و ۴ ارائه شده است. شکل‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ مقادیر اسمی و رواداری مجاز را به صورت گرافیکی نشان می‌دهد. یادآوری - چشم یک فرد آموزش‌دیده می‌تواند اختلاف رنگ‌ها را حتی با محدوده رواداری تشخیص دهد.

جدول ۲ - مقادیر اسمی و رواداری برای  $Y_{xy}$

Y (بیشینه/کمینه)	مختصات رنگ سنجی			رنگ		
	مقادیر رواداری	Y	X			
۸۸/۶	۰,۳۷۳۶	۰,۳۵۱۳	۸۴/۹	۰,۳۷۱۴	۰,۳۴۶۳	۰N
	۰,۳۶۶۰	۰,۳۴۴۸				
۸۱/۲	۰,۳۶۸۹	۰,۳۴۱۵				
	۰,۳۷۷۰	۰,۳۴۷۴				
۸۵/۲	۰,۳۷۲۵	۰,۳۵۷۴	۸۱/۵	۰,۳۷۰۸	۰,۳۵۳۲	۱N
	۰,۳۶۶۶	۰,۳۵۱۳				
۷۷/۸	۰,۳۶۹۰	۰,۳۴۹۱				
	۰,۳۷۵۲	۰,۳۵۴۸				
۸۲/۵	۰,۳۷۸۲	۰,۳۶۵۰	۷۸/۸	۰,۳۷۶۹	۰,۳۶۱۰	۲N
	۰,۳۷۲۹	۰,۳۵۹۳				
۷۵/۰	۰,۳۷۵۴	۰,۳۵۷۱				
	۰,۳۸۱۰	۰,۳۶۲۴				
۷۹/۹	۰,۳۷۳۰	۰,۳۶۶۲	۷۶/۲	۰,۳۷۱۴	۰,۳۶۱۶	۳N
	۰,۳۶۷۲	۰,۳۵۹۱				
۷۲/۴	۰,۳۶۹۷	۰,۳۵۷۱				
	۰,۳۷۵۹	۰,۳۶۳۹				
۷۷/۷	۰,۳۶۶۳	۰,۳۶۵۷	۷۴/۰	۰,۳۶۵۲	۰,۳۶۱۴	۴N
	۰,۳۶۱۴	۰,۳۵۸۸				
۷۰/۲	۰,۳۶۳۹	۰,۳۵۷۲				
	۰,۳۶۹۲	۰,۳۶۳۸				
۷۵/۱	۰,۳۵۹۳	۰,۳۶۴۳	۷۱/۴	۰,۳۵۸۷	۰,۳۶۰۳	۵N
	۰,۳۵۵۴	۰,۳۵۷۷				
۶۷/۷	۰,۳۵۷۹	۰,۳۵۶۳				
	۰,۳۶۲۱	۰,۳۶۲۷				
۷۲/۳	۰,۳۵۲۲	۰,۳۶۱۹	۶۸/۶	۰,۳۵۱۸	۰,۳۵۷۹	۶N
	۰,۳۴۸۹	۰,۳۵۵۰				
۶۴/۹	۰,۳۵۱۲	۰,۳۵۳۹				
	۰,۳۵۴۹	۰,۳۶۰۷				


جدول ۳ - مقادیر اسمی و رواداری  $L^* a^* b^*$

مختصات رنگ سنجی						رنگ
رواداری			مقادیر اسمی			
$b^*$	$a^*$	$L^*$	$b^*$	$a^*$	$L^*$	
(بیشینه/کمینه)						
۲۳/۱۵	-۱/۶۸	۹۵/۴	۲۱/۳۸	-۳/۰۱	۹۳/۸	۰N
۱۹/۱۹	-۱/۳۹					
۱۹/۵۶	-۴/۱۳					
۲۳/۵۵	-۴/۸۵	۹۲/۲				
۲۳/۶۷	-۱/۴۸	۹۴/۰	۲۲/۲۴	۰/۳۵	۹۲/۴	۱N
۲۰/۴۱	۱/۲۸					
۲۰/۸۱	-۰/۷۱	۹۰/۷				
۲۴/۰۹	-۰/۷۸					
۲۶/۹۰	۲/۳۷	۹۲/۸	۲۵/۶۴	۱/۲۰	۹۱/۱	۲N
۲۲/۹۳	۲/۱۲					
۲۴/۳۴	۰/۱۴	۹۸/۴				
۲۷/۳۳	۰/۱۳					
۲۵/۰۷	۴/۹۷	۹۱/۶	۲۳/۶۱	۳/۶۹	۹۰/۰	۳N
۲۱/۶۸	۴/۳۷					
۲۲/۱۴	۲/۴۷	۸۸/۲				
۲۵/۶۰	۲/۸۱					
۲۲/۴۵	۷/۴۸	۹۰/۶	۲۱/۲۳	۶/۱۳	۸۸/۹	۴N
۱۹/۴۴	۶/۶۳					
۱۹/۹۸	۴/۸۹	۸۷/۱				
۲۳/۰۶	۵/۴۸					
۱۹/۵۵	۹/۷۴	۸۹/۴	۱۸/۵۸	۸/۳۲	۸۷/۷	۵N
۱۶/۹۷	۸/۶۲					
۱۷/۵۵	۶/۹۶	۸۵/۹				
۲۰/۱۹	۷/۸۹					
۱۶/۴۵	۱۱/۶۲	۸۸/۱	۱۵/۵۷	۱۰/۱۲	۸۶/۳	۶N
۱۴/۰۶	۱۰/۱۴					
۱۴/۶۳	۸/۶۹	۸۴/۴				
۱۷/۱۳	۹/۹۷					
یادآوری - رواداری مقادیر $a^*$ و $b^*$ از $Y_{xy}$ با استفاده از مقادیر اسمی $Y$ تبدیل شده است.						


جدول شماره ۴- مقادیر اسمی و رواداری  $L^* C^* h$

مختصات رنگ سنجی						
رواداری			مقادیر اسمی			رنگ
(درجه) $h$	$C^*$	(بیشینه/کمینه) $L^*$	(درجه) $h$	$C^*$	$L^*$	
۹۴,۱۵	۲۳,۲۱	۹۵,۴	۹۸,۰۰	۲۱,۵۹	۹۳,۸	0N
۹۴,۱۳	۱۹,۲۴					
۱۰۱,۹۳	۱۹,۹۹	۹۲,۲				
۱۰۱,۶۴	۲۴,۰۴					
۸۶,۴۲	۲۳,۷۲	۹۴,۰	۸۹,۱۰	۲۲,۲۵	۹۲,۴	1N
۸۶,۴۰	۲۰,۴۵					
۹۱,۹۵	۲۰,۸۲	۹۰,۷				
۹۱,۸۶	۲۴,۱۰					
۸۴,۹۷	۲۷,۰۱	۹۲,۸	۸۷,۳۳	۲۵,۶۷	۹۱,۱	2N
۸۴,۹۴	۲۴,۰۲					
۸۹,۶۸	۲۴,۳۵	۹۸,۴				
۸۹,۷۳	۲۷,۳۳					
۷۸,۷۹	۲۵,۵۶	۹۱,۶	۸۱,۱۲	۲۳,۸۹	۹۰,۰	3N
۷۸,۶۰	۲۲,۱۱					
۸۳,۶۳	۲۲,۲۸	۸۸,۲				
۸۳,۷۳	۲۵,۷۵					
۷۱,۵۷	۲۳,۶۷	۹۰,۶	۷۳,۸۹	۲۲,۱۰	۸۸,۹	4N
۷۱,۱۷	۲۰,۵۴					
۷۶,۲۴	۲۰,۵۷	۸۷,۱				
۷۶,۶۳	۲۳,۷۱					
۶۳,۵۱	۲۱,۸۴	۸۹,۴	۶۵,۸۸	۲۰,۳۶	۸۷,۷	5N
۶۳,۰۶	۱۹,۰۳					
۶۸,۳۶	۱۸,۸۸	۸۵,۹				
۶۸,۶۴	۲۱,۶۸					
۵۴,۷۵	۲۰,۱۴	۸۸,۱	۵۶,۹۸	۱۸,۵۷	۸۶,۳	6N
۵۴,۲۰	۱۷,۳۳					
۵۹,۳۰	۱۷,۰۲	۸۴,۴				
۵۹,۸۰	۱۹,۸۲					


یادآوری- رواداری‌های  $C^*$  و  $h$  از  $Y_{xy}$  با استفاده از مقادیر اسمی  $Y$  تبدیل شده است.




شکل ۱- رواداری  $xy$  مطابق جدول ۲



شکل ۲- رواداری  $y$  مطابق جدول ۲



شکل ۳- رواداری  $a^*$   $b^*$  مطابق جدول ۳



شکل ۴- رواداری  $L^*$  مطابق جدول ۴

## پیوست الف

## (آگاهی دهنده)

## ترکیب شیمیایی توصیه شده شاخص های رنگی

صرفاً جهت آگاهی، مقادیر تقریبی برای ترکیب شیمیایی آلیاژهای طلا مربوطه که برای تهیه نمونه‌های رنگ توصیه می‌شود، در جدول الف-۱ آمده است.

جدول الف-۱ - ترکیبات شیمیایی توصیه شده

Cu	Ag	Au	رنگ
به مقدار لازم، تا مجموع مقادیر به ۱۰۰۰ برسد	۳۴۰ تا ۳۰۰	۵۸۵	0N
	۲۶۵ تا ۲۴۰	۵۸۵	1N
	۱۶۰ تا ۱۵۰	۷۵۰	2N
	۱۳۰ تا ۱۲۰	۷۵۰	3N
	۹۵ تا ۸۵	۷۵۰	4N
	۵۵ تا ۴۵	۷۵۰	5N
	۱۰ تا ۰	۷۵۰	6N

یادآوری ۱- ترکیب شیمیایی آلیاژ برای تعیین رنگ سطح کافی نیست؛ زیرا رنگ آلیاژ طلا به پرداخت سطح و شرایط متالورژیکی آلیاژ هم بستگی دارد.

یادآوری ۲- بهترین مقایسه چشمی بین نمونه‌ها زمانی صورت می‌گیرد که سطوح از پشت کاغذ نیمه شفاف مشاهده شوند.

## کتابنامه

- [1] CIE Publication No. 38, Radiometric and photometric characteristics of material and their measurement