



INSO
8111

1st. Revision
2016

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران
۸۱۱۱
تجدیدنظر اول
۱۳۹۴

آلیاژهای زینتی - اندازه گیری مقدار
نقره در آلیاژهای زینتی نقره - روش
حجم سنجی(پتانسیومتری) با استفاده
از پتاسیم بروماید

Jewellery- Determination of silver
in silver jewellery alloys-
Volumetric (potentiometric)
method using potassium bromide

ICS: 39.060

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج ، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶ ۳۲۸۰۶۰۳۱ - ۸

دورنگار: ۰۲۶ ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.org.ir

وبگاه: <http://www.isiri.org>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.1294 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.org.ir

Website: <http://www.isiri.org>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«آلیاژهای زینتی - اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره - روش حجم سنجی(پتانسیومتری) با استفاده از پتابسیم بروماید»

(تجدید نظر اول)

سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

عضویات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

رضاei، بهزاد

(دکتراei شیمی تجزیه)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان اصفهان

رجالی، فرحتناز

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

آزمایشگاه طلای کوثر

آیتی، ابراهیم

(دکتراei شیمی آلبی)

آزمایشگاه زریک

احمدی، فضل الله

(کارشناسی)

شرکت یاس آوا

اعتزازان، محمد تقی

(کارشناسی مدیریت)

شرکت بینا آزما

پورزرگ، آرش

(کارشناسی مهندسی صنایع)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

دولتشاهی، رضا

(کارشناسی ارشد شیمی)

رجالی، محمد رضا

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

کارشناس استاندارد

شیشه بران، هوشنگ

(کارشناسی گوهر شناسی)

اتحادیه طلا و جواهر و نقره و اصفهان

شیرانی، محمد

(کارشناسی متالوژی)

شرکت طلوع یاس سپاهان

طباخی، محسن

(دیپلم فنی)

اتحادیه طلا و جواهر و نقره و اصفهان

فرهمند، فرامرز

(کارشناسی شیمی)

سازمان ملی استاندارد ایران

محمدی، منوچهر

(کارشناسی مهندسی متالوژی)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مصلایی، مهرداد

(فوق لیسانس شیمی)

اداره کل استاندارد استان فارس

ورد، احمد

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران)

شرکت معیار گسترن نقش جهان

ویراستار:

ربیعی مبارکه، افشین

(کارشناسی مهندسی مواد)

اداره کل استاندارد استان اصفهان

فهرست مندرجات

عنوان	صفحة
پیش‌گفتار	ز
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۱
۳ اصول روش	۱
۴ مواد لازم	۱
۵ وسایل لازم	۲
۶ نمونه برداری	۲
۷ روش اجرای آزمون	۳
۸ بیان نتایج	۴
۹ گزارش آزمون	۴

پیش‌گفتار

استاندارد «آلیاژهای زینتی - اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره - روش حجم سنجی(پتانسیومتری) با استفاده از پتانسیم بروماید» که نخستین بار در سال ۱۳۸۴ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکهزار و سیصد و سی و سومین اجلاسیه کمیته ملی مکانیک و فلزشناسی مورخ ۹۴/۱۱/۲۷ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۱: سال ۱۳۸۴ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 11427:2014, Jewellery -Determination of silver in silver jewellery alloys -Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide

آلیاژهای زینتی - اندازه گیری مقدار نقره در آلیاژهای زینتی نقره- روش حجم سنجی(پتانسیومتری) با استفاده از پتابسیم بروماید

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، اندازه گیری نقره در آلیاژهای زینتی نقره‌ای که ترجیحاً عیار آن‌ها در دامنه عیارهای مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳۲ سال ۱۳۹۲ قرار دارد، به روش حجم سنجی می‌باشد. این آلیاژها ممکن است حاوی مس، روی، کادمیوم و پالادیوم باشد. به غیر از پالادیوم که پیش از آغاز حجم سنجی رسوب می‌کند، سایر عناصر شرح داده شده در بالا در روش اندازه گیری، ایجاد مزاحمت نخواهد کرد. این روش، به عنوان روش مرجع در موارد داوری برای اندازه گیری خلوص نقره در آلیاژهای دارای فلزات گرانبهایی که در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۱۳۲ ذکر شده‌اند، به کار می‌رود.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۱ استاندارد ملی ایران ۲۱۳۲- مصنوعات تزئینی - عیارهای رسمی آلیاژ فلزات گرانبهای.

۲-۱ استاندارد ملی ایران: ۲۰۶۹۶ - آلیاژهای زینتی - نمونه برداری آلیاژ فلزات گرانبهای برای آلیاژهای زینتی و مصنوعات مرتبط

۳-۲ اصول روش

نمونه را در اسید نیتریک رقیق حل کرده و مقدار نقره موجود در محلول توسط روش حجم سنجی با محلول پتابسیم بروماید استاندارد، از طریق تعیین نقطه اکی والان، به روش پتانسیومتر اندازه گیری می‌شود.

۴ مواد لازم

در تمام موارد و مراحل اندازه گیری، باید از مواد شیمیایی با درجه خلوص تجزیه ای و آب م قطر خالص و یا معادل آن استفاده کنید.

۱-۴ نیتریک اسید % (جرمی)

تا حد امکان عاری از هالیدها (با محلول نیترات نقره آزمایش کنید).

۲-۴ پتاسیم بروماید، $c[\text{KBr}] = 0.1 \frac{\text{mol}}{\text{lit}}$

محلول ۰/۱ مول در لیتر KBr ، مقدار ۱۱/۹۰۱ گرم پتاسیم بروماید (خشک شده در ۱۰۵ درجه سلسیوس) را در آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر برسانید.

۳-۴ محلول دی سدیم متیل گلی اکسیم هشت آبه

مقدار ۱۰ گرم دی سدیم متیل گلی اکسیم هشت آبه را در آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر برسانید.

۴-۴ نقره خالص

با حداقل خلوص ۹۹۹/۹ قسمت در هزار وزنی

۵ وسایل مورد نیاز

۱-۵ وسایل معمول آزمایشگاهی

۲-۵ بورت از نوع پیستونی و یا خودکار

با قابلیت اتصال به یک پتانسیومتر یا تیترکننده خودکار که قادر به افزایش حجم ۰/۰۵ میلی لیتر در حوالی نقطه اکی ولان باشد.

۳-۵ وسیله تیتراسیون

شامل الکترود نقره با پوشش بروماید نقره و جیوه / سولفات جیوه (Hg / Hg₂ SO₄) ، یا سایر الکترودهای مرجع مناسب

۶ نمونه برداری

روش نمونه برداری برای آلیاژهای نقره باید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۲۰۶۹۶ ، باشد.

۷ روش اجرای آزمون

هشدار - توصیه می شود شرایط ایمنی و بهداشت در زمان انجام آزمون رعایت شود.

۱-۷ اندازه گیری ضریب پتاسیم برماید

۲-۷ تهییه استانداردهای نقره

سه نمونه نقره (طبق بند ۴-۴) هر یک به وزن ۳۰۰ میلی گرم تا ۵۰۰ میلی گرم را با دقت ۰/۰۱ میلی گرم وزن کنید و به سه بشر شیشه ای منتقل کنید. مقدار ۵ میلی لیتر نیتریک اسید (طبق بند ۱-۴) به هر بشر افزوده و به آرامی گرم کنید تا نقره حل شود. در بشرها را با شیشه ساعت بپوشانید و تا خاتمه خروج اکسیدهای نیتروژن، حرارت را ادامه دهید. پس از خنک شدن محلول، شیشه های ساعت را با آب مقطر در داخل بشر بشوئید. حداقل حجم آب مورد نیاز جهت تیتراسیون را به محلول اضافه کرده و با هم زدن مداوم به دستگاه تیتراسیون (طبق بند ۳-۵)، منتقل کنید.

جرم نمونه های نقره استاندارد، نباید از جرم نقره موجود در آزمونه (طبق بند ۱-۸)، بیشتر از ۲۰ میلی گرم باشد.

۲-۱-۷ تیتراسیون محلول استاندارد نقره

به یک بورت پیستونی (طبق بند ۲-۵) و در حال هم زدن مداوم، به مقدار کافی محلول پتابسیم بروماید (طبق بند ۲-۴)، اضافه کنید تا در حدود ۹۵٪ نقره موجود در محلول رسوب کند. باقی مانده نقره را طوری تیتر کنید، که نقطه اکی والان را بتوان با افزودن ۵٪ میلی لیتر محلول پتابسیم بروماید، تعیین کرد. یادآوری - تیتراسیون ناپیوسته را می توان به صورت خودکار، با استفاده از تیتراتور خودکار که حجم محلول خروجی از آن بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر الکترودهای داخل ظرف تیتراسیون تغییر می کند، نیز انجام داد. (طبق بند ۳-۵)

۳-۱-۷ محاسبه ضریب محلول استاندارد پتابسیم بروماید

ضریب محلول استاندارد پتابسیم بروماید، F ، با استفاده از فرمول (۱) به شرح زیر محاسبه می شود:

$$F = \frac{m_{AgF}}{V_{AgF}} \quad (1)$$

که در آن:

m_{AgF} جرم نقره بر حسب میلی گرم؛

V_{AgF} حجم محلول پتابسیم بروماید در نقطه اکی والان بر حسب میلی لیتر.

هریک از اندازه گیری ها برای تعیین ضریب، نباید بیشتر از ۰/۰۵٪ با هم دیگر تفاوت داشته باشد و میانگین (\bar{F}) در محاسبات بعدی برای حداکثر صحت مورد استفاده قرار گیرد. ضریب پتابسیم بروماید، باید بلا فاصله قبل از اندازه گیری آزمونه، تعیین شود.

۲-۷ روش اندازه گیری

۱-۲-۷ تهییه محلول نمونه

مقدار بین ۳۰۰ میلی گرم تا ۵۰۰ میلی گرم نمونه را با دقت ۰/۰۱ میلی گرم وزن کنید و به یک بشر شیشه ای منتقل کنید. مقدار ۵ میلی لیتر نیتریک اسید (۱-۴) به آن افزوده و به آرامی گرم کنید تا آلیاژ حل

شود. در بشرها را با شیشه ساعت بپوشانید و تا خاتمه خروج اکسیدهای نیتروژن، حرارت را ادامه دهید. پس از خنک شدن محلول، شیشه های ساعت را با آب مقطر در داخل بشر بشوئید. حداقل حجم آب مورد نیاز جهت تیتراسیون را به محلول اضافه کرده و با هم زدن مداوم به دستگاه تیتراسیون (طبق بند ۳-۵)، منتقل کنید.

۲-۲-۷ حذف پالادیم

در صورت وجود پالادیم، باید آن را با افزایش محلول آبی دی سدیم دی متیل گلی اکسیم هشت آبه(طبق بند ۴-۳)، حذف کرد. برای هر ۱۰۰ میلی گرم پالادیم مقدار ۵۰ میلی لیتر از این محلول را پیش از آغاز تیتراسیون، اضافه کنید.

۲-۷-۳ تیتراسیون محلول نمونه

دقیقاً مانند محلول استاندارد، عمل کنید. ممکن است یک اندازه گیری آزمایشی و تقریبی برای تخمین حدود مقدار نقره موجود، مورد نیاز باشد.

۸ بیان نتایج

۱-۸ محاسبات

جرم نقره، (m_{Ags}) ، در آزمونه بر حسب میلی گرم با استفاده از فرمول (۲) به دست می آید:

$$m_{Ags} = \bar{F} \cdot V_{Ags} \quad (2)$$

میانگین مقدار ضریب محلول پتابسیم بروماید بر حسب میلی گرم نقره در هر میلی لیتر محلول؛

V_{Ags} حجم محلول پتابسیم بروماید در نقطه اکی والان بر حسب میلی لیتر.

غلظت نقره موجود در نمونه (W_{Ag}) بر حسب قسمت در هزار جرمی(%)، با استفاده از فرمول (۳) محاسبه می شود:

$$W_{Ag} = \frac{m_{Ags}}{m_s} \cdot 10^3 \quad (3)$$

که در آن:

m_s جرم نمونه بر حسب میلی گرم (طبق بند ۱-۲-۷) است.

۲-۸ تکرار پذیری

اختلاف نتایج دو آزمون ببروی یک نمونه، باید کمتر از یک قسمت در هزار قسمت جرمی (%) نقره باشد و در صورت اختلاف بیشتر از این رقم، آزمون عیار سنگی باید مجدداً تکرار شود.

۹ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید دارای آگاهی های زیر باشد:

الف- مشخصات نمونه شامل محل نمونه برداری، تاریخ دریافت و شکل نمونه؛

ب- روش نمونه برداری؛

پ- روش کار و ارجاع به این استاندارد ملی؛

ت- غلظت نقره در نمونه بر حسب قسمت در هزار جرمی (%) به صورت مقادیر مجزا و مقادیر میانگین؛

ث- هر گونه انحراف، در صورت وجود، از روش شرح داده شده در این استاندارد؛

ج- تاریخ انجام آزمون؛

چ- مشخصات آزمایشگاهی که آزمون در آن انجام شده است؛

ح- امضاء مدیر آزمایشگاه و آزمون کننده.