

کاربرد روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفتومتر در در شناسایی توپازهای بهسازی شده

خدیجه خلیلی^۱، علی خسروی بختیاری^۲

^۱استادیار، پیام نور، تهران، ایران khalilikhadijeh@yahoo.com

^۲واحد فناور زمین کاوان دانش گستر، پارک علم و فناوری استان چهار محال و بختیاری

چکیده

توپاز، کانی با فرمول شیمیایی $Al_2(SiO_4)(F.OH)_2$ در رده سنگ‌های نیمه قیمتی شفاف است که به صورت بی رنگ، زرد مایل به قهوه‌ای، زرد عسلی، آبی روشن، صورتی مایل به قرمز، سبز روشن در طبیعت یافت می شود. با توجه به اینکه رنگ‌های زیبای آن از جمله: صورتی و آبی در طبیعت کمیاب می باشند بنابراین جهت ارتقا کیفیت رنگ، این کانی مورد بهسازی قرار می‌گیرد. این گوهر نیمه قیمتی، با جلای شیشه ای و سختی 8 در مقیاس موس از جمله سخت ترین گوهر های سیلیکاته می باشد. یکی از فاکتور های مهم در ارزش گذاری توپاز ها رنگ آنها می باشد. اکثر توپاز های طبیعی بیرنگ می باشند و قبل از بهسازی به عنوان یک گوهر باارزشی تلقی نمی شوند. برخی از توپازها به طور طبیعی به رنگ آبی هستند، اما احتمالاً 99٪ از توپاز های آبی که در جواهر فروشی های تجاری خرید و فروش می شوند توپاز های بیرنگی هستند که طی فرآیند پرتو دهی و بهسازی حرارتی تشکیل شده اند. روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفتومتر از جمله روش هایی هستند که برای مطالعات طیف نوری گوهر سنگ ها و شناسایی آنها به کار می رود. با استفاده از روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفتومتر می توان نقایص ساختار بلوری و حفره های الکترونی ایجاد شده در کریستال های توپاز را که طی فرآیند بهسازی (پرتو دهی یا حرارتی) ایجاد شده را شناسایی نمود و آن ها را از توپازهای طبیعی مجزا نمود. مطالعه ویژگی های توپازهای بهسازی شده برزیل و بررسی طیف جذب نوری نشان دهنده پیک طیف در 620 nm می باشد که با دوز پرتو تابش افزایش می یابد. تقریباً اکثر توپازهای مناطق مختلف برزیل طیف جذب نور تقریباً مشابهی منطبق با طیفی که برای توپازهایی با پرتو دهی نوترونی نشان داده شده ، نشان می دهند. این مسئله می تواند بیانگر این باشد که رنگ ایجاد شده در توپازها طی فرآیند بهسازی پرتو دهی به نوع منشاء توپازها بستگی ندارد.

کلید واژه: بهسازی، رامان اسپکتروسکوپ، فتواستروسکوپ، پرتو های تابشی، توپاز

Application of Raman spectroscopy and Spectrophotometer method in identifying treated topaz

Khalili khadijeh¹, khosravi bakhtiari Ali²

¹Assistant Professor, Payam Noor, Tehran, Iran khalilikhadijeh@yahoo.com

²Kavan Danesh Gostar Earth Technology Unit, Chahar Mahal and Bakhtiari Science and Technology Park

Abstract

Topaz is a mineral with the chemical formula $Al_2(SiO_4)(F,OH)_2$ in the category of transparent semi-precious stones that can be found in nature as colorless, brownish yellow, honey yellow, light blue, reddish pink, and light green. Considering that its beautiful colors such as pink and blue are rare in nature, so in order to improve the color quality, this mineral is treated. This semi-precious gem, with a glass polish and a hardness of 8 on the Mohs scale, is one of the hardest silicate gems. One of the important factors in valuing topazes is their color. Most natural topaz is colorless and is not considered a valuable gem before being treated. Some topazes are naturally blue, but probably 99% of the blue topazes sold in commercial market are colorless topazes that have been treated through irradiation and heat processes. Raman spectroscopy and Spectrophotometer are among the methods that are used to study the optical spectrum of gemstones and identify them. By using the Raman spectroscopy and Spectrophotometer methods, it is possible to identify the defects of the Crystallography structural the electron holes created in the topaz crystals. Studying the properties of treated Brazilian topazes and examining the light absorption spectrum shows the spectrum peak at 620 nm, which increases with increasing radiation dose. Almost most of the topazes from different regions of Brazil show almost the same light absorption spectrum, which corresponds to the spectrum shown for neutron irradiated topazes. This problem could indicate that the color created in the topazes during the radiation enhancement process does not depend on the type of origin of the topazes.

Keywords: treated, Raman spectroscopy, Spectrophotometer, irradiation, topaz.

مقدمه

تقریباً اکثر کانی‌هایی که طی اکتشافات و استخراج‌ها به دست می‌آیند، کیفیت لازم برای استفاده شدن به عنوان گوهر را ندارند. از این رو، در پروسه‌ای قرار می‌گیرند تا کیفیت آنها ارتقا پیدا کند. به کلیه تغییراتی که بر روی گوهرهای نامرغوب انجام شده و موجب می‌شود که وزن، شفافیت، رنگ و یا کیفیت کلی آنها، تغییر پیدا کند، "بهسازی" نامیده می‌شود. در دنیای بهسازی گوهرها، از روشهای متفاوت بهسازی، برای ارتقای کیفیت گوهر استفاده می‌شود [1]. بهسازی گوهرها، موجب افزایش بهای تمام شده گوهر می‌شود و گاهی این افزایش ناگهانی قیمت، از قیراطی چند دلار تا قیراطی صدها دلار خواهد بود که بستگی به تکنیک بهسازی و نوع گوهر متفاوت است.

توپاز کانی با ترکیب شیمیایی "فلوئوسیلیکات آلومینیوم" در رده سنگ‌های شفاف و نیمه قیمتی است که به رنگ‌های سفید، بیرنگ، زرد، زرد روشن، عسلی تا قهوه‌ای، صورتی، آبی و سبز روشن در طبیعت وجود دارد. توپاز خالص شفاف، بی‌رنگ یا زرد کم‌رنگ است اما معمولاً این کانی با حضور ناخالصی‌هایی از عناصر به رنگ‌های دیگر نیز قابل مشاهده می‌باشد. با توجه به اینکه رنگ یکی از معیارهای تعیین کیفیت کانی توپاز می‌باشد و رنگ‌های صورتی و آبی نسبت به رنگ‌های دیگر در بین جواهر شناسان ارزش بیشتری داشته است بنابراین تحت تاثیر بهسازی رنگ‌های صورتی و طیف رنگی آبی در این کانی ایجاد می‌نمایند [2].

رنگ گوهرها معمولاً بواسطه حضور عناصر ناخالص و یا تغییرات ساختاری و حفره‌های الکترونی ایجاد شده به واسطه یونیزه شدن مواد رادیو اکتیو و ایجاد مراکز رنگی بوجود می‌آید [3].

مطالعات نوری توپازها می‌تواند برای تعیین کیفیت توپاز جواهری [4] و همچنین برای ارزیابی شرایط فیزیکی و شیمیایی تشکیل این کانی مورد استفاده قرار گیرد [5]. روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفوتومتر از جمله روش‌هایی هستند که برای مطالعات طیف نوری گوهر سنگ‌ها

و شناسایی آنها به کار می‌رود. با استفاده از روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفوتومتر می‌توان نقایص ساختار بلوری و حفره‌های الکترونی ایجاد شده در کریستال‌های توپاز را که طی فرآیند بهسازی توسط پرتودهی یا بهسازی حرارتی ایجاد شده را شناسایی نمود و آن‌ها را از توپازهای طبیعی مجزا نمود [6]. از جمله مزایای این روش‌ها غیر تخریبی بودن آن‌ها، زمان کوتاه و هزینه نسبتاً پایین آن‌ها می‌باشد. بحث و نتیجه‌گیری

توپاز، یک کانی سیلیکات آلومینیوم با مقادیر متغیر F و OH با فرمول شیمیایی $Al_2(SiO_4)(F.OH)_2$ است. نام این کانی ریشه در زبان سانسکریت داشته و از کلمه "توپاز" که به معنی آتش می‌باشد گرفته شده است. البته طبق نظر برخی محققین نام آن از جزیره‌ای در دریای سرخ که در گذشته توپازوس نام داشته و اکنون سنت جان و یا زیرگیت و برای اولین بار این کانی در آن محل یافت شده است، گرفته شده است.

توپاز از جمله گوهرهایی است که بدلیل شفافیت عالی، درجه سختی بالا در بازار جواهرات سراسر جهان از محبوبیت تجاری ویژه‌ای برخوردار است [2,7]. به دلیل ویژگی‌های نوری این کانی در صنعت نیز کاربرد دارد هر چند کاربرد آن به عنوان سنگ زینتی بسیار رایج‌تر از کاربرد صنعتی آن است [8]. شکل بلوری این کانی منشوری - بی‌پیرامیدال - پیناکوئید در سیستم بلوری ارتورومبیک است و معمولاً بصورت تک بلور دیده می‌شود (جدول 1). گستره تغییر رنگ آن از بی‌رنگ، زرد مایل به قهوه‌ای، زرد عسلی، آبی روشن، صورتی مایل به قرمز، سبز روشن می‌باشد [9]. رنگ نارنجی-قرمز این کانی که توپاز سلطنتی نامیده می‌شود در شهر اورو پرتو در ایالت میناس گرایس، برزیل، در سال 1735 کشف شد و بسیار کمیاب است. توپاز صورتی کم‌رنگ در پاکستان یافت می‌شود اما اندازه آن همیشه بسیار کوچک است. سالیان قبل در معادن روسیه، توپازهای پاستلی-صورتی یافت می‌شد که این معدن مدت‌هاست که از بین رفته است.

توپاز یک گوهرسنگ نیمه قیمتی، با جلای شیشه‌ای و سختی 8 در مقیاس موس از جمله سخت‌ترین گوهرهای سیلیکاته می‌باشد. از جمله ویژگی‌های بارز این کانی دارا

بودن خاصیت فلورسانس و شکست دوگانه (پلیوکروئیسم) که شناسایی این کانی را توسط گوهر شناسان آسانتر نموده است.

جدول 1. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی توپاز

| | |
|---------------|--|
| فرمول شیمیایی | SiO ₂ |
| جلا | الماسی تا شیشه ای |
| شفافیت | شفاف |
| رنگ | بی‌رنگ، زردمایل به قهوه‌ای، آبی روشن، صورتی مایل به قرمز، سبز روشن |
| رخ | کامل، شکستگی صدفی |
| سیستم بلوری | ارتورومبیک |
| چگالی | 3/3-6/4 |
| دیگر ویژگی‌ها | خاصیت فلورسانس، شکست دوگانه |

طیف رنگی موجود در گوهر سنگ‌ها معمولاً توسط دو عامل ایجاد می‌شود. یکی به دلیل وجود عناصر واسطه و جانشینی آنها با یکدیگر یا توسط اکسیژن‌های همجوار می‌باشد. دیگری مربوط به مراکز رنگی است. در گوهرسنگ‌های رنگی، وجود مراکز رنگی و میزان جذب نور توسط این مراکز، رنگ کانی را تعیین می‌نماید. در توپازهای رنگی طبیعی، مراکز رنگی پایدار وجود دارد. طی فرآیند بهسازی با روش پرتوافکنی و به دنبال آن حرارتی مراکز رنگی ناپایداری بوجود می‌آید. بنابراین زمانی که گوهرهای بهسازی شده تحت تاثیر حرارت و نور قرار گیرند مراکز رنگی ناپایدار از بین می‌روند و موجب بی‌رنگ شدن کانی می‌شود [6].

بر اساس میزان پایداری رنگ سه گروه رنگ حاصل از پرتودهی را در توپازها می‌توان تشخیص داد. گروه اول آن دسته از توپازهایی که دارای مراکز رنگی با تله انرژی کم عمق هستند که این توپازها رنگ آنها در تاریکی و دمای اتاق پایدار می‌باشد، مانند خاصیت فلورسانس در توپازها که به عنوان مرکز رنگی ناپایدار است و اثر آن گذراست و بعد از توقف پرتو ماوراء بنفش از بین می‌رود. دسته دوم توپازهایی که رنگ آن‌ها توسط پرتوافکنی با تله انرژی عمق متوسط ایجاد شده است. رنگ اینگونه توپازها با مرور زمان ناپایدار و بیرنگ می‌شود. مانند

توپازهای زرد_قهوه ای کم رنگ که به سرعت از توپازهای بی‌رنگ در برابر پرتو گاما بوجود می‌آید و در عرض چند ساعت در مقابل نور خورشید بیرنگ می‌شوند و اما توپازهای به رنگ قهوه ای دارچینی کندتر بوجود می‌آیند و در عرض یک یا چند روز در مقابل خورشید بیرنگ می‌شوند. لازم به ذکر است توپازهای قهوه ای رنگ طبیعی به دلیل دارا بودن مراکز رنگ پایدار در مقابل نور رنگ آنها پایدار می‌باشد.

دسته سوم توپازهایی که مراکز رنگی آنها به واسطه پرتودهی با تله انرژی عمق زیاد مانند پرتوهای نوترونی در راکتورهای هسته ای ایجاد شده است. این توپازها دارای رنگی پایدار در مقابل نور و حرارت هستند. مانند توپازهای به رنگ آبی لندنی که توسط پرتوهای پرنرژی نوترونی ایجاد می‌شوند.

رنگ قهوه ای در گوهر سنگ توپاز طبیعی ناشی از وجود مراکز رنگی پایدار می‌باشد، در حالی که عناصر کمیاب نیز می‌توانند باعث ایجاد رنگ‌هایی در این گوهرها شوند. نوع و میزان ناخالصی‌ها در توپازهای مختلف متفاوت می‌باشد (جدول 2) [10].

جدول 2. ناخالصی‌ها و تاثیرات رنگی آنها

| | |
|----------------|--------------|
| ناخالصی | رنگ |
| کروم | قرمز / صورتی |
| تیتان/آهن | زرد |
| آهن | آبی |
| کروم/آهن | نارنجی |
| کروم/تیتان/آهن | صورتی/بنفش |
| آهن | سبز |

توپاز یک گوهر نیمه قیمتی بهسازی شده معروف در بازار است. محل اصلی پیدایش این کانی پگماتیت‌های وابسته به توده‌های نفوذی اسیدی تا متوسط می‌باشد و در پگماتیت‌هایی که غنی از مواد فومرلی هستند این کانی بهتر تشکیل می‌شود. توپاز از سیالات فلوئورداری تشکیل می‌شود که در مراحل پایانی انجماد سنگ‌های آذرین سیلیسی منشاء گرفته‌اند. این کانی در کاواک‌های گدازه‌های ریولیتی و پگماتیت‌های گرانیتی به ویژه در انواع قلع دار و رگه‌های هیدروترمال نیز یافت می‌شود و کانی‌های

ترک های موجود در سنگ بزرگ تر شده و موجب از بین رفتن و کاهش ارزش گوهر سنگ در حین حرارت شده است و اما در بعضی موارد ترک خوردگی های جزئی یا گسترده در گوهر به دلیل وجود ناخالصی های متنوع در داخل سنگ می باشد بطوریکه اگر سنگی که ناخالصی آن ضریب انبساط بیشتری از خود سنگ دارد را تا دمای بالاتر از آن حرارت دهند تنش بزرگی بوجود می آید. در برخی نمونه ها وجود چنین ترک هایی می تواند نشان دهنده بهسازی سازی حرارتی باشد [12].

بهسازی پرتودهی: تابش فرآیندی است که طی آن سنگ های قیمتی در معرض انواع مختلف تابش برای تغییر برخی از بخش های ساختار بلوری قرار می گیرند. کریستال های ارزان و بی رنگ توپاز را با استفاده از روش پرتودهی (گاما، آلفا، نوترون) می توان بهسازی نمود. در این روش انرژی یونیزه کننده تابش، ساختار کریستالی کانی را تغییر می دهد و موجب خروج الکترون شده و یک نقصان در شبکه کریستالی توپاز توسط الکترون های جفت نشده ایجاد می شود و با ایجاد مراکز رنگی موجب تغییر رنگ توپاز می شود. توپاز در طبیعت به رنگ ابی کم رنگ یافت می شود و ابی پررنگ در توپازهای طبیعی بسیار نادر است. بنابراین توپاز با رنگ اشباع ابی عمیق که امروزه در بازار یافت می شود، نمود بیرونی در طبیعت ندارد. طیف ابی توپاز در اثر تغییر ساختار کریستالی بلور بی رنگ به وجود می آید و این تغییرات حاصل در معرض قرار گرفتن نمونه های بیرنگ توپاز در برابر تابش های گاما، الکترونی و نوترونی است. در واقع کریستال های بی رنگ تحت تاثیر این تابش ها، به رنگ صورتی تا قهوه ای نمایان شده و مجدداً با قرار گرفتن در برابر حرارت مناسب، با رنگ ابی نمایان می شود. با توجه به اینکه توپازهای ابی نتیجه تابش و حرارت هستند، تغییر رنگشان، دائمی و پایدار خواهد بود.

همه توپازهای بی رنگ را نمی توان به راحتی طی فرآیند بهسازی تبدیل به توپاز های ابی رنگ نمود. سنگ های نیجریه دارای بالاترین درصدی هستند که به راحتی تحت تاثیر بهسازی پرتودهی تغییر رنگ می دهند. سنگ های برزیل نیز مورد استفاده قرار می گیرند، اما به همان اندازه

همراه تورمالین، آپاتیت، فلوریت و بریل، کوارتز و فلدسپات می باشد [11] این کانی به میزان جزئی حاوی ناخالصی هایی می باشد که در انباشته های مختلف متفاوت است. این ناخالصی ها موجب تغییر رنگ این کانی می شوند.

ذخایر اصلی سنگ قیمتی توپاز در کشور های برزیل و روسیه قرار دارند. سایر کشورها شامل مکزیک، ایالات متحده آمریکا (تگزاس و کلرادو) پاکستان و نیجریه می باشند.

توپاز ابی، گوهر سنگی بسیار رایج در بسیاری از جواهرفروشی ها، احتمالاً رایج ترین سنگی است که با قرار گرفتن طی فرآیند پرتودهی بهسازی می شود. برخی از توپازها به طور طبیعی به رنگ ابی هستند، اما احتمالاً 99٪ از توپاز های ابی که در جواهر فروشی های تجاری خرید و فروش می شوند توپاز های بیرنگی هستند که تحت تاثیر تشعشعات پرنرژی ایجاد می شود و سپس تا دمای متوسط گرم می شود تا رنگ ابی مشخصه خود را بدهد. اغلب توپازهای کم رنگ تا بی رنگ که پتانسیل تولید توپاز های ابی پررنگ و زیبا را تحت تاثیر بهسازی به روش پرتودهی دارند در برزیل، سریلانکا، نیجریه و چین استخراج می شوند [3].

روش های مختلف برای بهسازی گوهر ها وجود دارد و اما هر گوهری با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن و کیفیت آن تحت تاثیر روش های متفاوت بهسازی قرار می گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. از جمله روش های بهسازی توپاز ها: بهسازی حرارتی (Heat treatment)، پرتودهی (irradiation) (گاما، آلفا، بتا)، پوشش دهی سطحی (Surface Coating) و انتشار رنگ در سطح (Diffusion) می باشد.

بهسازی حرارتی: طی این فرآیند توپازهایی که به رنگ زرد، نارنجی تا قهوه ای هستند تحت تاثیر حرارت قرار گرفته و توپاز هایی با رنگ صورتی (در طبیعت کمیاب) تشکیل می شود. این تغییر رنگ پایدار بوده و رنگ آن تغییر نمی کند. معمولاً بهسازی این نوع توپاز ها به راحتی قابل تشخیص نیست.

در روش بهسازی حرارتی گاها دیده می شود که در حین بهسازی خساراتی نیز به بلور وارد شده است از جمله اینکه

ناخالصی‌هایی از عناصر منگنز می‌باشند بعد از پرتو دهی دارای اکتیویته صفر بوده و کاملاً ایمن برای مصرف کننده می‌باشد. این در حالی است که گوهر سنگ توپاز که حاوی ناخالصی‌های Sc، Ta و Fe می‌باشند با اکتیویته بالایی که دارند در زمان کوتاهی پس از پرتو دهی برای بهسازی استفاده در صنعت جواهر سازی مناسب نمی‌باشند. همچنین، ناخالصی‌های Sc و Ta با صرف یک زمان خنک‌شوندگی در حدود 5/5 سال و Mn و Co با صرف یک زمان خنک‌شوندگی در حدود 100 روز می‌توان سنگ را به حالت ایمن و قابل عرضه در بازار رساند [6].

بهسازی انتشار رنگ در سطح سنگ:

هدف از این روش، تولید رنگ‌های متفاوتی مانند قرمز، سبز و آبی است. پایداری ندارد و به دلیل این که رنگ در سطح سنگ انتشار یافته قابل تشخیص می‌باشد.


بهسازی پوشش سطحی: تمامی توپازهای بی‌رنگ را نمی‌توان با استفاده از روش پرتو دهی بهسازی نمود و آن‌ها را به رنگ‌های آبی زیبا تبدیل نمود بنابر این در سال 1990 بهسازی توپازها با استفاده از روش روکش سطحی برای اولین بار ابداع شد و با این روش توانستند برای اولین بار توپازهای بیرنگ را تبدیل به توپازهایی که ظاهری رنگین‌کمانی دارند و نام‌هایی مانند "Mystique" با رنگ‌های دیگر آبی تا سبز مایل به آبی یا سبز زمردی نامیده می‌شوند را ایجاد نمایند. تمام این توپازهای سطحی فقط روی سطح رنگ دارند و در صورت خراشیدگی یا آسیب دیدگی، مانند انواع دیگر قابل برش یا ترمیم نیستند، زیرا رنگ سطح حذف می‌شود و تنها سنگ بی‌رنگ اصلی باقی می‌ماند که حتی از توپازهای بیرنگ طبیعی هم بی‌ارزش‌تر می‌باشد [6].

از جمله نقاط ضعف نگین بهسازی شده با روش روکش این است که، رنگ‌نگین به سرعت در اثر سایش یا صیقل از بین می‌رود. از سوی دیگر، نگین‌های بهسازی شده با این روش به راحتی قابل تشخیص و شناسایی خواهند بود، زیرا روکش مانع از تماشای خاصیت چند رنگی توپاز می‌شود.

هدف از این روش، تولید رنگ‌های رنگین‌کمانی برای سنگ توپاز آتشین (fire topaz) است. این رنگ‌ها

به راحتی رنگ آبی را به خود نمی‌گیرند. این در حالی است که در توپازهای قهوه‌ای طبیعی مکزیکی و یوتا تحت تاثیر بهسازی هیچ تغییر رنگی مشاهده نمی‌شود.

جهت رسیدن به بهترین تغییر رنگ و ایجاد رنگ آبی از توپازهای بیرنگ و طبیعی گاهی تابش پرتو گاما کافی است و این در حالی است که برای برخی نمونه‌ها جهت تغییر رنگ نیاز به تابش پرتو الفا لازم است و اما تقریباً تمامی نمونه‌های توپاز بیرنگ تحت تاثیر تابش پرتوهای نوترون به رنگ آبی تیره تغییر رنگ می‌دهند. عمق رنگ ایجاد شده توسط تابش پرتو نوترون عمیق‌تر از رنگ‌هایی است که معمولاً توسط پرتو دهی گاما یا بتا ایجاد می‌شود. این سایه تیره‌تر ناشی از نوترون‌گامی اوقات آبی "لندن" نامیده می‌شود. یکی از روش‌های بهسازی سنگ‌های توپاز پرتو دهی با نوترون در راکتور هسته‌ای می‌باشد [2,13] که توپاز بیرنگ پس از پرتو دهی به رنگ‌های آبی آسمانی، آبی سوئیس و آبی لندن بهسازی می‌شود. در این بین آبی لندن که به رنگ آبی تیره‌تر است دارای ارزش قیمتی بالاتری است [13]. شکل (1)



شکل 1. انواع توپازهای حاصل از تابش پرتوهای رادیواکتیو

در میان ذرات مورد استفاده در بهسازی توپاز نوترون‌های تند بدلیل یونسازی قویتری که دارند موجب ایجاد رنگ تیره‌تری نسبت به سایر نوترون‌ها می‌شود. از جمله مهمترین مسائلی که باید در پرتو دهی نمونه سنگ‌های توپاز در نظر گرفته شود، بررسی ایمنی سنگ‌های پرتو دیده از دیدگاه فیزیک بهداشت است [14]. نتایج حاصل از پرتو دهی سنگ توپاز خالص نشان داده است که پرتو دهی توپاز فاقد عناصر ناخالص منجر به ایجاد ناخالصی‌های رادیواکتیو با طول عمر زیاد نخواهد گردید. و سنگ خالص از نظر ایمنی فیزیک بهداشت کاملاً قابل مصرف در صنعت جواهر سازی است [2]. سنگ توپاز که حاوی

پایداری نداشته و با خراش دادن روی سطح سنگ قابل تشخیص می باشد.

توپاز های بهسازی شده - توپاز های طبیعی

روش های متفاوتی برای شناسایی توپازهای بهسازی شده از توپازهای طبیعی وجود دارد.

مهمترین روش شناسایی توپازهای طبیعی از توپازهای بهسازی شده روش¹ (ICP-MS) می باشد. در این روش با بررسی عناصر کمیاب موجود در گوهر سنگ توپازهای بهسازی شده شناسایی می شوند. البته این روش هزینه بر و زمان زیادی نیاز دارد و همچنین یک روش تخریبی است [15].

روش طیف سنجی رامان و اسپکتروفتومتر و

کاربرد آنها در شناسایی توپازهای طبیعی و

بهسازی شده

یکی از فاکتور های مهم در ارزش گذاری توپاز ها رنگ و کیفیت آن می باشد. اکثر توپاز های طبیعی بیرنگ می باشند و قبل از بهسازی به عنوان یک گوهر باارزشی تلقی نمی شوند [16] توپازهای حاضر اکثرا پرتو دهی شده و بهترین مثال برای ارتقاء کیفیت رنگ توسط کاربرد تجاری پرتو دهی می باشند رنگ های ایجاد شده طی فرآیند های بهسازی در توپازها حاکی از وجود نقص در ساختار بلوری یا حفره های الکترونی است. این حفره های الکترونی می توانند طول موج مشخصی از نور را جذب نمایند که رنگ ایجاد شده در توپاز را نشان می دهد. پرتو دهی موجب حذف الکترون ها از ساختار بلوری گوهر و افزایش حفره های الکترونی یا نقایص بلوری در ساختار بلورین توپاز و ایجاد مراکز رنگی می شوند. مراکز رنگی معمولا توسط یک

نقصان در بلور می تواند ایجاد شود بطوریه اگر این حفره در جایی تشکیل شود که توسط یک جفت الکترون اشغال شود در پشت آن یک الکترون جفت نشده باقی می ماند. این الکترون می تواند با جذب نور برای انتقال بین سطوح انرژی باعث ایجاد رنگ شود و هم چنین در صورتیکه شرایط مهیا باشد ایجاد فلورسانس نماید [17].

با استفاده از روش رامان اسپکتروسکوپ و اسپکتروفتومتر می توان نقایص ساختار بلوری و حفره های الکترونی ایجاد شده در کریستال های توپاز را که طی فرآیند بهسازی توسط پرتو دهی یا بهسازی حرارتی ایجاد شده را شناسایی نمود و از توپاز های طبیعی رنگی مجزا نمود.

رامان اسپکتروسکوپ

روش طیف سنج رامان یکی از فناوری هایی نوین است که به طور گسترده در بسیاری از علوم از جمله زمین شناسی و گوهر شناسی کاربرد دارد. بررسی گوهر سنگ ها و شناسایی ترکیب کانی ها، فازهای اصلی کانیایی و همچنین بررسی کانی های غیر سیلیکاته و فلزی در این روش امکان پذیر است [18] بر خلاف شباهت زیاد تکنیک رامان با اسپکتروفتومتر، این دو روش در جزئیات تئوری و طیفی متفاوت می باشند به نحوی که برای تشخیص دقیق تر یک ساختار از این دو تکنیک به صورت مکمل استفاده می نمایند.

طیف سنجی رامان، تکنیک استفاده از پراکندگی نور است و برای مطالعه خواص ارتعاشی مولکول- های جامدات، مایعات و گازها کاربرد دارد [19]. در طیف سنج رامان، یک پرتو قوی از نور تکرنگ از میان نمونه ها عبور داده می شود و سپس نور پراکنده شده در زوایای راست اشعه اولیه بر طبق فرکانس آنالیز می شوند و بر حسب نوع نمونه بررسی و تفسیر می شوند. نور مرئی در ناحیه 400-700 نانومتر قابل رویت می باشد و اساس کار طیف سنج رامان را تشکیل می دهد و منحنی های آن بر اساس شدت رامان و عدد موج ترسیم می شوند [20]. در طیف رامان، پیک های اصلی نشان داده شده برای ساختار بلوری هرکانی به عنوان اثر انگشت منحصر به آن کانی یا گوهر تلقی می شود [6]. این روش با وجود اینکه یک روش غیر مخرب معرفی می شود اما در صورتیکه پرتو ها در یک

¹ Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer

شکل 2. طیف رامان توپاز طبیعی در پایین و توپاز بهسازی شده با پرتوهای نوترونی در بالا (برگرفته از [16]).

روش اسپکتروفتومتر (طیف سنجی مرئی-فرابنفش-UV-VIS²):


در طیف سنجی مرئی-فرابنفش (UV-VIS) یا اسپکتروفتومتری بخش‌هایی از نور تابشی جذب کانی می‌شود. اگر این نوارهای جذبی به صورت نمودار رسم شوند، می‌توانند برای شناسایی گوهر سنگ‌ها مورد استفاده قرار گیرند. جذب و عبور نور از گوهرها با ترکیبات شیمیایی و ساختار کریستالی آن‌ها مرتبط است. کاربرد طیف‌سنجی UV-VIS در گوهرشناسی سابقه طولانی دارد. روش اسپکتروفتومتر در مقایسه با سایر روش‌ها بسیار کارآمدتر است. زیرا به آماده‌سازی نمونه نیازی ندارد، غیر مخرب است و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتایج را ارائه می‌دهد. از روی طول موج جذب شده می‌توان به نقص ساختار بلوری پی برد و توپازهای طبیعی و بهسازی را از همدیگر مجزا نمود [6].

بطور کلی توپازهای بیرنگ یا رنگ پریده برای تغییر رنگ طی فرآیند بهسازی حرارتی تا حرارت 300 درجه سانتی‌گراد طی چندین ساعت حرارت داده می‌شوند و هرچه این حرارت بیشتر باشد رنگ ایجاد شده عمق بیشتری پیدا می‌نماید. در حرارت کمتر از 200 درجه سانتی‌گراد هیچ‌گونه تغییر رنگی مشاهده نمی‌شود. با افزایش دما رنگ سنگ‌ها به زرد تا سبز قهوه‌ای و قهوه‌ای تغییر می‌نمایند. البته رنگ‌های ایجاد شده طی این فرآیند ناپایدار می‌باشند و با گذشت زمان محو می‌شوند. بنابراین، این بلورها باید تحت تاثیر پرتوهای تابش قرار بگیرند. فرایند

نقطه بیش از حد متمرکز شوند یا لیزر با قدرت بالا به کار رفته باشد تخریب بصورت افزایش گرمای محلی و اکسیداسیون در نمونه ایجاد می‌شود [21].

طیف سنج رامان امکان تشخیص کانی‌ها را برای افراد غیر متخصص یا دارای تخصص و تجربه کم در زمینه کانی‌شناسی را فراهم می‌نماید و در شرایطی که تعداد نمونه‌ها زیاد باشد بدون نیاز به آماده‌سازی و تخریب نمونه‌ها در مدت زمان بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌ها می‌توان کانی‌ها را شناسایی نمود. تشخیص بهسازی گوهر سنگ‌ها در بسیاری از موارد چالش برانگیز است که با استفاده از طیف سنج رامان می‌توان بهسازی در توپاز را شناسایی نمود.

بررس‌های طیف رامان اسپکترومتری توپازهای طبیعی و توپازهای بهسازی شده توسط [16] (شکل 2) نشان داده است که یک وابستگی بین تغییر رنگ ایجاد شده طی فرآیند بهسازی و پیک پراکندگی ملکول OH دیده می‌شود. در توپازهای بهسازی شده با تابش نوترون، به دلیل تحرک بالای OH، شار نوترونی با انرژی بالا موجب نقص در ساختار کریستالی و ایجاد مراکز رنگی می‌شود [22]. هرچه مدت زمان تابش بیشتر می‌شود حفره‌های الکترونی شاخه‌ای شده و با افزایش تحرک، جذب نوری در این محدوده افزایش می‌یابد [23]. با توجه به اینکه در طیف رامان توپاز طبیعی، پیک‌های اصلی (منحنی پایین) به عنوان اثر انگشت منحصر به این کانی می‌باشد، قله‌های پیک طیف رامان توپازهای بهسازی شده (شکل 2 منحنی بالا) حاکی از ایجاد مراکز رنگی با افزایش زمان تابش و افزایش دما می‌باشند. در محدوده بین 3000 تا 4000 انومالی ضعیفی مشاهده می‌شود که بر اساس ساختار بلوری که جانشینی OH و F صورت می‌پذیرد در تطابق با ارتعاش کششی ملکول OH می‌باشد.



Spectrophotometer ultraviolet and visible ²


200-250 درجه سانتی گراد طیف جذبی نور قهوه ای از بین می رود و طیف جذبی در باند 620 nm طیف جذب نور آبی را نشان می دهد (منحنی 4). تابش پرتو نوترونی بدون افزایش حرارت طیف جذبی آبی با عمق بیشتر را ایجاد می کند (شکل 2 منحنی 3). تابش پرتو گاما نیز طی چندین ماه به طور پیوسته طیف رنگ آبی را بدون افزایش حرارت ایجاد می کند، این در حالی است که رنگ ایجاد شده نسبت به رنگ آبی در تابش نوترون روشن تر می باشد و علیرغم اینکه زمان زیادی برای ایجاد این رنگ صرف می شود ولی طی مدت زمانی کوتاهی رنگ از بین می رود.

منابع:

- [1] karami, P, (2011), "new research about gemology, Treatments zone treatments,
- [2] TRR-Rep, "Safty analysis of Tehran research reactor," 2009.
- [3] Hautojärvi, P., Rytölä, K., Tuovinen, P., Vehanen, A., and Jauho, P., (1977), Department of Technical Physics, Helsinki University of Technology, SF-02150 Espoo 15, Finland, The American Physical Society
- [4] Magalhaes C M S, Macedo Z S, Valerio M E G, Hernandez A C and Souza D N (2004) Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 218 277.
- [5] Ivanova O A and Korovkin M V 2001 Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta 304 85 (in Russian)
- [6] Salama, S. S. M. S., (2011), "Study on Properties of Some Treated Gemstones," Benha University
- [7] R. D. Pollak, "Method of processing gemstones to enhance their color," ed: Google Patents, 1992.
- [8] Klein C (1999) The 21st edition of the manual of mineral science,
- [9] Deer et al 1996
- [10] Salama S, Helal A I and Gomaa M A 2012 Arab J. Nucl. Sci. Appl. 45 186-93
- [11] William B. Simmons¹, Federico Pezzotta², James E. Shigley³, and Hartmut Beurlen, Granitic Pegmatites as Sources of Colored Gemstones, ELEMENTS, VOL. 8, PP. 281–287.2012
- [12] عطاله بهرامی، فاطمه احمد پور، بهینه سازی رنگ در جواهرات، 1388.
- [13] W. Ying, "Research on radiation-induced color change of white topaz," Radiation Physics and Chemistry, vol. 63, pp. 223-225, 2002.
- [14] R. Crowningshield, "Irradiated topaz and radioactivity," Gems & gemology, pp. 215-217, 1981.

پرتو دهی موجب محو رنگ قهوه ای و سبز - قهوه ای می شود و رنگ آبی در گوهر ها ایجاد می نماید که پایدار می باشند. قابل ذکر است که در صورتی که توپاز تحت پرتو تابش گاما بهسازی شود در دمای 500 تا 60 درجه سانتی گراد رنگ ایجاد شده بیرنگ می شود. این در حالی است که با توجه به اینکه تابش های نوترونی قدرت نفوذ بالایی دارند تا عمق گوهر نفوذ نموده و حفرات الکترونی بزرگتری ایجاد نموده و به همین دلیل طیف جذب نور ایجاد شده عمیق بوده و رنگ حاصل پایدار می باشد بطوریکه قرار گرفتن در معرض دمای بالا نیز تغییر رنگی در آن ایجاد نمی نماید [6].

مطالعه ویژگی های توپازهای بهسازی شده برزیل توسط [16] و بررسی طیف جذب نوری در محدوده طیفی از 350 تا 800 نانومتر در دمای اتاق (شکل 3) نشان دهنده پیک طیف در 620 nm می باشد که با دوز پرتو تابش افزایش می یابد. تقریباً اکثر توپازهای مناطق مختلف برزیل طیف جذب نور تقریباً مشابهی را نشان می دهند منطبق با طیفی است که در شکل (3) برای توپازهایی با پرتو دهی نوترونی نشان داده شده است. این نشان می دهد که رنگ ایجاد شده به نوع منشأ توپازها بستگی ندارد.



شکل 3. خط 1 و 2 بهسازی شده با پرتو گاما. خط 3 بهسازی شده با نوترون. خط 4 بهسازی حرارتی و تابش با گاما بعد از 4 ساعت در 200 درجه سانتی گراد (برگرفته از [16]).

بهسازی توپاز با پرتو گاما جذب نور کلی را در توپازها افزایش می دهد (شکل 3 نمودار 1 و 2) و یک رنگ قهوه ای در بلور ایجاد می شود. طی بهسازی حرارتی در دمای

Spectra of Organic Compounds. Applied Spectroscopy, Vol. 47 (11), pp. 1794-1800

[21] White, Sh. N., 2008. Laser Raman spectroscopy as a technique for identification of seafloor hydrothermal and cold seep minerals, Chemical Geology, v. 256, p. 240- 252

[22] Gadsden J.A., (1975), Infrared Spectra of Minerals and Related Compounds, Butterworth, London.

[23] Souza, D.A., de Lima, J.F., Valerio, M.E., Fantini, C., Pimevta, M.A., Moreira, R.L., and Caldas, L.V., Nuclear, (2002), Instruments and Methods in Physics Research Section B, 191.230.

[15] M.A.Abdel-Rahman, M.S. Abdallah and Emad A. Badawi, (2005), Surface Review and Letters 12 (2).

[16] Helal,A.I., Gomaa, M.A.M., Abou-Salem, L.I., Nafie, H., and Badawi, E.A., Salama, S., (2010), Coloring of Topaz after Irradiation Radiation Physics & Protection Conference, Nasr City - Cairo, Egypt

[17] Vafaie, M, A., (2006), "Identification of gemstones, treatments", p.194 3.

[18] Schmitt, M., Popp, J., 2005. Raman spectroscopy at the beginning of the twenty- first century, Journal of Raman Spectroscopy, v. 37 p. 20-28

[19] Michaelian, K. H., Zhang, S. L., Yariv, S., and Lapiques, I., 1998. Low-frequency Raman spectra of kaolinite / alkali halide complexes, Applied Clay Science, v. 13, p.233–243.

[20]- E. Roth, G. A. Hope, D. P. Schweinsberg, W. Kiefer, P. M. Fredericks, 1993. Simple Technique for measuring Surface Enhanced Fourier Transform Raman

اولین همایش ملی علوم گوهر سنگ ایران، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران، 12-13 شهریور 1401